【取扱品情報】

A2014

耐食性は良くないが高強度、鍛造品にも適した高力材料　Al-Cu 合金

標準機械的性質 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	耐力	伸び (%)	ブリネル硬さ	せん断強さ	疲れ強さ
	N/mm2	N/mm2	%	HB	N/mm2	N/mm2
T6	485	415	11	135	290	125

化学成分

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	他/個々	他/合計	Al
0.50～1.2	0.7以下	3.9～5.0	0.40～1.2	0.20～0.8	0.10以下	0.25以下	0.15以下	0.05以下	0.15以下	残部

規格在庫

丸棒		
外径 mm	公差	調質
20	0～+0.92	T6
25	0～+0.92	
30	0～+1.04	
35	0～+1.04	
40	0～+1.04	
45	0～+1.18	
50	0～+1.18	
60	0～+1.3	
70	0～+1.82	
80	0～+1.82	
100	0～+2.4	
120	0～+2.6	
130	0～+3.2	
140	0～+3.2	
160	0～+0.92	

ブロック材
ブロック材寸法50×150×1500 （6面切断品 フライス加工可能）

Copyright ©2021 TOHO Hitetsu-Kinzoku Co., Ltd. All Rights Reserved.