

【取扱品情報】

A7204

旧呼称、A7N01 で 7000 番系の溶接構造合金

標準機械的性質

 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	耐力	伸び	ブリネル硬さ	せん断強さ	疲れ強さ
	N/mm ²	N/mm ²	%	HB	N/mm ²	N/mm ²
T6	360	295	15	100	-	305

化学成分

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	他/個々	他/合計	Al
0.30以下	0.35以下	0.20以下	0.20~0.7	1.0~2.0	0.30以下	4.0~5.0	0.20以下	0.05以下	0.15以下	残部

規格在庫

ブロック材
ブロック材寸法180×1000×2000 (6面切断品 フライス加工可能)