

【取扱品情報】

ADC12

代表的なダイカスト合金 Al-Si-Cu 合金

標準機械的性質 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	耐力	伸び	ブリネル硬さ	せん断強さ	疲れ強さ
	N/mm ²	N/mm ²	%	HB	N/mm ²	N/mm ²
F	310	150	3.5	92	—	—

化学成分

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Ni	Zn	Ti	Sn	Pb	Al
9.6~12.0	1.3以下	1.5~3.5	0.5以下	0.3以下	0.5以下	1.0以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	残部

規格在庫

ブロック材
ブロック材寸法340×520×1900 (6面切断品 フライス加工可能)