

【取扱品情報】

C1020 (無酸素銅)

酸素が除去された純度 99.96% の純銅板

標準機械的性質

 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	伸び	ブリネル硬さ
	N/mm ²	%	HB
1/2H	245 ~ 315	15 以上	112 以下
1/4H	215 ~ 275	25 以上	87 以下

化学成分

Cu
99.96以上

規格在庫

板					
板厚 mm	公差	調質	板厚 mm	公差	調質
0.3	±0.03	1/2H	15	±0.4	1/4H
0.4	±0.04		20	±0.4	
0.5	±0.04		25	±0.63	
0.6	±0.04		30	±0.75	"1/4HorF"
0.7	±0.04		50	±1.25	
0.8	±0.04		65	±1.17	
1	±0.05		70	±1.26	
1.2	±0.05		100	±2.2	
1.5	±0.06				
1.6	±0.06				
2	±0.06				
2.5	±0.08				
3	±0.08				
4	±0.1				
5	±0.1				
6	±0.13				
8	±0.13				
10	±0.33				
12	±0.33				