

【取扱品情報】

C1100 (タフピッチ銅)

標準的な純銅の板

標準機械的性質

※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	伸び	ブリネル硬さ
	N/mm ²	%	HB
1/4H	215 ~ 275	25 以上	87 以下

化学成分

Cu
99.90以上

規格在庫

板					
板厚 mm	公差	調質	板厚 mm	公差	調質
0.5	±0.04	1/4H	45	±0.59	"1/4HorF"
0.8	±0.04		50	±0.65	
1	±0.05		60	±0.78	
1.5	±0.06				
1.6	±0.06				
2	±0.06				
2.3	±0.08				
2.5	±0.08				
3	±0.08				
4	±0.1				
5	±0.1				
6	±0.13				
8	±0.13				
10	±0.18				
12	±0.18				
15	±0.23				
16	±0.23				
20	±0.23				
25	±0.33				
30	±0.39				
35	±0.46				
40	±0.52				