

【取扱品情報】

C2801 (真鍮)

標準的な真鍮の板

標準機械的性質

 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

調質	引張強さ	伸び	ブリネル硬さ
	N/mm ²	%	HB
1/4H	355 ~ 440	25 以上	133 以下

化学成分

Cu	Pb	Fe	Zn
59~62	0.1以下	0.07以下	残り

規格在庫

板					
板厚 mm	公差	調質	板厚 mm	公差	調質
0.2	±0.02	1/4H	20	±0.23	1/4H
0.5	±0.04		22	±0.29	
0.6	±0.04		25	±0.33	
0.7	±0.04		30	±0.39	
0.8	±0.04		35	±0.46	
1	±0.05		40	±0.52	"1/4HorF"
1.2	±0.05		50	±0.65	
1.5	±0.06		60	±0.78	
1.6	±0.06		70	±0.91	
2	±0.06		80	±1.04	
2.5	±0.08		100	±1.3	
3	±0.08				
3.5	±0.1				
4	±0.1				
5	±0.1				
6	±0.13				
8	±0.13				
9	±0.18				
10	±0.18				
12	±0.18				
15	±0.23				
16	±0.23				