

【取扱品情報】

クローム銅

導電・熱伝導性と強度に優れた銅合金板

標準機械的性質 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

引張強さ	伸び	ブリネル硬さ
N/mm ²	%	HB
380 以上	15 以上	114 以上

化学成分

Cr	Cu
0.7~1.2	残

規格在庫

板	
板厚 mm	公差
5	±0.2
6	±0.2
8	±0.2
10	±0.2
12	±0.2
15	±2
20	±2
25	±2
30	±2
50	±2
70	±2
100	0 ~ +4