

【取扱品情報】

SUS303

快削性に優れたステンレス板

標準機械的性質 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

引張強さ	耐力	伸び	絞り	ブリネル硬さ
N/mm ²	N/mm ²	%	%	HBW
520 以上	205 以上	40 以上	50 以上	187 以下

化学成分

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.20以下	0.15以下	8.0~10.0	17.0~19.0	0.60以下	—	—	—

規格在庫

板					
板厚 mm	公差	仕上げ	板厚 mm	公差	仕上げ
4	±0.45	No.1	40	±1.0	No.1
5	±0.55		45	±1.0	
6	±0.65		50	±1.0	
8	±0.65		55	±1.0	
9	±0.65		60	±1.0	
10	±0.70		65	±1.2	
12	±0.70		70	±1.2	
13	±0.70		75	±1.2	
14	±0.70		80	±1.2	
15	±0.70		90	±1.2	
16	±0.80		100	±1.3	
18	±0.80				
19	±0.80				
20	±0.80				
22	±0.80				
25	±0.90				
28	±0.90				
30	±0.90				
32	±0.90				
35	±0.90				
38	±1.0				