

【取扱品情報】

# SUS304

一般的なステンレス板

## 標準機械的性質 ※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

引張強さ	耐力	伸び	絞り	ブリネル硬さ
N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	%	HBW
520 以上	205 以上	40 以上	60 以上	187 以下

## 化学成分

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.03以下	8.0~10.5	18.0~20.0	—	—	—	—

## 規格在庫

板								
板厚 mm	公差	仕上げ	板厚 mm	公差	仕上げ	板厚 mm	公差	仕上げ
1	±0.1	2B	3	±0.35	No.1	30	±0.90	No.1
1.5	±0.12		4	±0.45		32	±0.90	
2	±0.17		5	±0.55		35	±0.90	
2.5	±0.22		6	±0.65		38	±0.90	
3	±0.22		7	±0.65		40	±1.0	
4	±0.35		8	±0.65		45	±1.0	
5	±0.40		9	±0.65		50	±1.0	
6	±0.50		10	±0.70		55	±1.0	
			12	±0.70		60	±1.0	
			14	±0.70		65	±1.2	
			15	±0.70		70	±1.2	
			16	±0.80		75	±1.2	
			18	±0.80		80	±1.2	
			19	±0.80		90	±1.2	
			20	±0.80		100	±1.3	
			22	±0.80		110	±1.3	
			25	±0.90	120	±1.3		
			28	±0.90				