

【取扱品情報】

SUS316L

耐食性に優れたステンレス板

標準機械的性質

※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

引張強さ	耐力	伸び	絞り	ブリネル硬さ
N/mm ²	N/mm ²	%	%	HBW
480 以上	175 以上	40 以上	60 以上	187 以下

化学成分

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
0.03以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.03以下	12.0~15.0	16.0~18.0	2~3	—	—	—

規格在庫

板		
板厚 mm	公差	仕上げ
5	±0.55	No.1
6	±0.65	
8	±0.65	
10	±0.70	
12	±0.70	
15	±0.70	
18	±0.80	
20	±0.80	
22	±0.80	
25	±0.90	
30	±0.90	
35	±0.90	
40	±1.0	
45	±1.0	
50	±1.0	
60	±1.0	
70	±1.0	
80	±1.2	