

【取扱品情報】

SUS430

代表的なフェライト系ステンレス板

標準機械的性質

※数値は全て代表値であり、保証するものではありません。

引張強さ	耐力	伸び	ブリネル硬さ
N/mm ²	N/mm ²	%	HBW
420 以上	205 以上	22 以上	183 以下

化学成分

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	N	Al
0.12以下	0.75以下	1.00以下	0.040以下	0.03以下	16.0~18.0	—	—	—

規格在庫

板		
板厚 mm	公差	仕上げ
2	±0.17	2B
2.5	±0.22	
3	±0.22	
4	±0.45	No.1
5	±0.55	
6	±0.65	
8	±0.65	
9	±0.65	
10	±0.70	
12	±0.70	
14	±0.70	
16	±0.80	
18	±0.80	
20	±0.80	
22	±0.80	
25	±0.90	
30	±0.90	
35	±0.90	
40	±1.0	
45	±1.0	
50	±1.0	